

СТЕАТИЛИ ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

М. О. Тўйчиева

Р. Х. Солиев

М. А. Қахарова

Ж. А. Маннонов

Наманган Мухандислик-Курилиш институти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола стеатитли элекротекерамика материалларини ишлаб чиқариш учун зарур бўлган маҳаллий хомашёлар тальк, бентонитнинг янги манбааларини ўрганишга бағишиланган. Ўзбекистонда бундай хомашёларнинг қатламлари жуда кўп. Композицион электрокерамика материаллар ишлаб чиқариш учун маҳаллий хомашё ва шолини қайта ишлаш саноат чиқиндисининг кимёвий-минералогик таркиби ва физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари акс эттирилган.

Калит сўзлар: бентонит, тальк, магнезит, физик-кимёвий хосса, стеатитли электрокерамика материал

ABSTRACT

The results of research on the study of chemical and mineralogical compositions and physico-chemical properties of local raw materials and waste from the rice processing industry for the production of composite electro-ceramic materials are reflected. This article is devoted to the study of new sources of local raw materials for the production of steatite electro-ceramic materials talc and bentonite. There are huge deposits of such raw materials in Uzbekistan.

Keywords: bentonite, talk, magnesite, physico-chemical properties, steatite electro-ceramic materials.

КИРИШ

Бутун дунёда юқори физик-механик ва элекрофизик хусусиятларига эга бўлган изоляцион электрокерамика материаллар, юқори частотали диэлектриклар, юқори вольтли деталларни ишлаб чиқиш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Шу

сабабли электрокерамика ва электроизоляцион композицион керамик материалларни яратиш ва уларни ишлаб чиқиши катта ахамият касб этади.

Республикада электротехника саноати учун электрокерамика композицион материалларни яратиш ва ишлаб чиқариши соҳасида бир қанча чора-тадбирлари ишлаб чиқилмоқда ва маълум бир натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар Стратегиясида «...илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни рафбатлантириш, инновацион ютуқларни амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш...» бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Бу борада, юқори электрофизик ва физик-механик хусусиятларга эга бўлган электрокерамика композицион материалларни самарали таркибларини яратиш, уларни олиш усусларини аниқлаш ва энергия ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиши муҳим ахамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги №ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида»ги, Фармони, 2018 йил 25 октябрдаги №ПҚ-3983-сон «Ўзбекистон Республикасида кимё саноатини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғриси»даги, 2019 йил 24 августдаги №ПҚ-4426-сон «Давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ижроия ҳокимияти органларининг ишлаб чиқаришини маҳаллийлаштириш ва саноат тармоқларида кооперация алоқаларини жадаллаштиришнинг янги тизимини жорий этиш бўйича масъулиятини янада ошириш тўғрисида» ги, 2020-йил 15-марцдаги №ПҚ-6079-сон «Рақамли Ўзбекистон-2030» Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу мақола муайян даражада хизмат қиласди.

Бугунги кунда дунёда электрокерамика материаллари энергетика, нефть, металлургия, машинасозлик ва бошка саноат тармоқларида кенг қўлланилганлиги сабабли композицион электрокерамика материалларга бўлган талаб ортиб бормоқда. Бу борада электроизоляцион юқори частотали диэлектриклар, юқори вольтли деталлар, изоляторлар ва бошқа буюмлар тайёрлаш учун электрокерамика материалларининг самарали таркибини яратиш ва энергия ресурстежамкор технологияларни ишлаб чиқиши алоҳида ахамиятга эга.

Тальк магнезитли электркерамика материалларнинг асосий компоненти хисобланади. Петрографик анализ натижалари кўрсатдики, текширилаётган талькнинг асосий минерали магнезитdir, у гипс, кальцит, кварц, дала шпатилари ва бошқалардан ташкил топган. Магнезит юпка кристалл структурага эга, кристаллари шаффоф, рангиз, доначалари чўзилган формада, синиш қўрсаткичлари $N_q = 1,700$; $N_p = 1,509$ тенг. Кристаллари тартибсиз катлам холатдаги тузилишга эга, улар орасида магнезит ва доломит жойлашган. Талькнинг зичлиги $2,72\text{-}2,80 \text{ g/cm}^3$ тенг. Қорақалпоқ тальки яшил-қулранг бўлиб, кимёвий таркибини текшириш натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Қорақалпоқ талькнинг кимёвий таркиби


	П.п.п.	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O
Тальк	13,03	38,06	7,69	7,95	4,2	27,35	-	-	0,57	0,18

Кимёвий текшириш натижалари шуни қўрсатдики, текширилаётган тальк MgОнинг 27,35% гача борлиги билан ҳарактерлидир. Текшириш натижалари талькнинг ўтга чидамлилиги 1570°C эканлини қўрсатди. Талькнинг кимёвий таркибини текшириш натижаларини ГОСТ талаби билан таққослаб, шундай хуносага келинди, ўрганилаётган тальк ўзининг таркиби жиҳатидан ПМК-27 маркага мос келади ва магнезитли электрokerамик материалининг омухта таркиби учун компонент сифатида катта қизиқиш уйғотади.

Талькнинг дифференциал-термик анализ натижасида 4 та эндотермик эффект кузатилди (1-расм). Биринчи эндотермик эффект 610°C да магнезитнинг сувсизланиши билан, иккинчи эндоэффект 770°C да доломитнинг магний ва кальций карбонатларига ажралиши билан кечади.

Учинчи эндоэффект 850°C кальций ва магний карбонатларининг парчаланиши билан, тўртинчи эндоэффект 970°C да талькдаги кимёвий боғланган сувнинг йўқолиши билан содир бўлади.

Талькнинг рентгенограммасидан кўриниб турибдики, ўрганилаётган тальк асосан талькдан ($d/n = 0,924; 0,312; 0,234; 0,203; 0,1873 \text{ нм}$) ва темир хлоритидан ($d/n = 0,1354; 0,712; 0,478; 0,356; 0,285 \text{ нм}$) иборат. Ўрганилаётган талькни йирик кристалли, ковушкок (пластик) тузилиши билан ҳарактерланиши аниқланди. Композицион масса таркибига кирувчи талькнинг тузилиши ва кимёвий таркиби композициянинг технологик хоссасига ва электркерамиканинг физик-технологик ҳарактерига катта таъсир этади, текширилаётган талькни қиздирилганда содир бўладиган жараёнларни ўрганиш муҳим вазифалардан биридир.



1-расм. Қорақалпоқ талькининг дериватограммаси

Талькнинг фаза ўзгаришини ҳароратга боғлиқлиги ренгенфазавий анализ ёрдамида ўрганилди. Ренгенограммадан кўриниб турибдики, куйдирилган тальк магний метасиликати, магний ортосиликати ва темир хлорит кристалл фазаларидан иборат. Магний метасиликати катлам оралиғида чўққилари $d/n = 0,924; 0,462; 0,328; 0,316; 0,297; 0,288; 0,254$ нм, магний ортосиликати чўққилари $d/n = 0,1065; 0,336; 0,193$ нм ва темир хлорити чўққилари $d/n = 0,1354; 0,712; 0,478; 0,356; 0,285$ нм билан характерланади.

Петрографик анализ натижасида намунадаги магний ортосиликати ёруғликни синдириш кўстакичлари: $N_g = 1,668$ ва $N_p = 1,636$, магний метасиликати $N_g = 1,658$ ва $N_p = 1,650$ иборат эканлиги аниқланди.

Шундай қилиб, ўрганилаётган тальк асосан магний гидросиликатидан, магнезитдан иборат, унда қолдиқ (кўшимчалар) кўринишида кальцит, кварц, дала шпати ва бошқалар бор. Қиздириш вақтида тальк сувсизланади, ва яна ҳарорат кўтарилиши натижасида магний метасиликати ҳосил бўлади.

Қорақалпоқ талькини текшириш натижаларини анализ қилиб, шундай хулоса қилиш мумкин, тальк электркерамик материалларини пишириш вактида жараёнларни тезлигини ва механизмини бошқариб туради, материални мустаҳкамлигини оширишга ёрдам беради.

Каттақўрғон бентонити ўзининг физик-кимёвий хоссалари ва захираларининг қўплиги нуктаи назари билан, уни ўрганиш ўзида катта қизиқиш уйғотади. Зокиров М.З. ва бошқалар тупроқни хар томонлама ва батафсил ўрганишган. Каттақўрғон бентонитининг яшил ва кулрангли турлари ўрганилган. Текширилаётган бентонит хакида тўлиқ маълумотга эга бўлиш максадида, унинг физик-кимёвий ва технологик кўрсаткичларига биз кимё-минералогик таркиби, майдаланиши, қовушқоқлик, хавога ва ўтга чидамлилиги, сув ютувчанилик, зичлиги, сиқилишга ва эгилишга бўлган мустаҳкамлигини аниқлаш орқали эришдик.

Бошқа захирадаги бентонитли тупроқни кимёвий анализ натижаларини таққослаб шуни айтиш мумкинки, Каттакўрғон бентонитли тупроклари ўзининг кимёвий таркиби билан электр ва техника керамикасида ишлатилаётган Огланлин бентонитига якинdir.

Ўрганилаётган бентонитда SiO_2 Огланлин бентонитига нисбатан камрок, Al_2O_3 эса қўпроқдир. Каттакўрғон яшил ва кулранг тупроғининг (бўлаги 0,001 мм) ўртача кимёвий таркиби таниқли бўлган Пыжев, Тазказган ва Аскан бентонитли тупроғининг таркиби билан деярли бир хил ва якинdir. Текширишлар натижасига кўра, бентонитнинг мақбул пишиш ҳарорати 1000°C .

Текширилаётган бентонитни минералогик таркибини электрон-микроскопик, петрографик ва рентгенграфик методлари ёрдамида ўрганилди.

Ўтказилган анализ асосида ўрганилаётган бентонит монтмориллонит тупрогидан иборатлиги, сувда тез букиши ва тез майдаланиши билан характерланиши, унинг таркибида 50-57% монтмориллонит, 30-36% гидрослюдалар, 8-9% каолинит борлиги аниқланди. Қолдик ҳолида эса кварц, микроклин қўринишидаги дала шпати, кальцит, турмалин ва сfen учрайди. Бентонитнинг пишиш ҳарорати 1000°C , паст ҳароратда деформацияланади ва 1150°C да жипслашади, пишиш ҳолатининг оралиги 50°C .

Ўтга чидамлилиги ва қийин эрийдиган тупрокка нисбатан, термик ишлов беришда бентонитнинг муллит ҳосил булиш жараёни паст ҳароратда (1150°C) бошланади. Шунинг учун уни электрокерамика структурасидаги кристалл фаза муллит ҳосил бўлишига интилевчи эрувчан деб қараш мумкин.

Каттакўрғон бентонити яхши боғловчи ва қовушқоқлик қобилиятига эга бўлгани учун, электркерамик омухтасининг ўтга чидамли ва боғловчи компонент ўрнини босувчи сифатида ўзига нисбатан катта қизиқиш уйготади. Ижобий қўрсаткичларга эга бўлган бентонитдан ўтга чидамли тупрок ўрнида фойдаланиш хомашё базасининг кенгайишига ва маҳсулотнинг таннархини пасайишига олиб келади.

Турли хил ишлаб чиқариш чиқиндилари - иккиласми хомашёлардан фойдаланиш, табиий минерал хомашё ресурсларининг иқтисодий самарасини оширади, бу эса керамика саноати хомашё базаларини кенгайишига олиб келади.

Хар йили Ўзбекистон бўйича 35 минг тонна чиқиндилар ташлаб юборилади, қайсики уларга термик ишлов берилгандан сўнг, улар ўта муҳим кремнезмли хомашёларга айланади.

Проф. А.М. Эминов томонидан кимёвий анализ ёрдамида пиширилмаган ва 1350°C да пиширилган охирги ҳароратда 30 дакика ушлаб турилган шолини кайта ишлаш саноати чиқиндини кимёвий таркиби аниқланди. Бу чиқиндини стеатитли электрокерамикасини ишлаб чикаришда фойдаланиш максадга мувофик деб хисобланади.

ХУЛОСА

Комплекс физик-кимёвий анализлар ёрдамида Қорақалпоқ тальки, Каттақўрғон бентонитининг кимёвий-минералогик, гранулометрик таркиби, физик-кимёвий ва технологик хоссалари аниқланди.

Талькни 1350°C ҳароратда киздирилганда магнийнинг мета- ва орто-силикатлари хосил бўлиши аниқланди.

Маҳаллий хомашёлардан тальк, бентонит, каолин ва кремнезмли чиқинди асосида стеатитли электрокерамика композициясининг мақбул таркиби ишлаб чикилди.

REFERENCES

1. Туляганова В.С., Абдуллаева Р.И., Тўйчиева М.О., Умирова Н.О., Аззамова Ш.А. Петрографическое и рентгенографическое исследования керамических композиций на основе местного сырья // Universum: технические науки. Выпуск: 8(89), Москва, 2021, Часть 2. - С. 117-122 (02.00.00 №1).
2. Туляганова В.С., Абдуллаева Р.И., Тўйчиева М.О., Умирова Н.О., Аззамова Ш.А. Разработка и исследование керамико-технологических и диэлектрических свойств композиционных электрокерамических материалов // Universum: технические науки. Выпуск: 8(89), Москва, 2021, Часть 2. – С. 293-298 (02.00.00 №1).
3. Туляганова В.С., Абдуллаева Р.И., Негматов С.С., Тўйчиева М.О., Шарипов Ф.Ф., Валиева Г.Ф. Исследование процесса спекаемости электрокерамических композиций // Universum: технические науки. Выпуск: 10(91), Москва, 2021, Часть 4, - С. 44-46 (02.00.00 №1).
4. Туляганова В.С., Абдуллаева Р.И., Негматов С.С., Тўйчиева М.О., Шарипов Ф.Ф., Джабаров Б.Т., Ходжаева Д.Н Состав и свойства электрокерамических композиций на основе отхода промышленности // Композиционные материалы, №3, 2021, - С. 179-181 (02.00.00 №4).