

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД АСОСИДАГИ ПОЛИАМФОЛИТГА МИС (II) ВА НИКЕЛ (II) ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯСИННИГ ПСЕВДО-БИРИНЧИ ВА ПСЕВДО-ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ КИНЕТИК МОДЕЛЛАРИ

Суюн Юсуп угли Хушвактов

PhD, Чирчик давлат педагогика университети

E-mail: suyunkhushvaktov91@gmail.com

Мурод Махмараҗаб угли Жураев

PhD, Чирчик давлат педагогика университети

E-mail: murodjurayevkimyo@gmail.com

Даврон Абдисаматович Эштурсунов

Ўқитувчи, Чирчик давлат педагогикауниверситети

E-mail: eshtursunovd@gmail.ru

АННОТАЦИЯ

Поливинилхлорид асосидаги янги полиамфолитга сунъий эритмалардан Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг ютулиш қонуниятлари тадқиқ қилинди. Тадқиқот натижалари асосида металл ионларининг полиамфолитга сорбциясини псевдо-биринчи ва псевдо-иккинчи тартибли кинетик моделлар ўрганилди. Олинган кинетик параметрлар жараённинг псевдо-иккинчи тартибли моделга бўйсуниши ҳамда, поливинилхлорид асосидаги полиамфолитга Cu^{2+} ионлари Ni^{2+} ионларидан кўпроқ сорбцияланиши аниқланди.

Калит сўзлар: поливинилхлорид пластикат, полиамфолит, сорбция, ионит, мис ва никел иони, кинетика, псевдо биринчи ва иккинчи кинетик модел.

PSEVDO-FIRST AND PSEVDO-SECOND ORDER KINETIC MODELS OF SORPTION OF COPPER (II) AND NICELLE (II) IONS IN POLYAMPHOLITE BASED ON POLYVINYL CHLORIDE

ABSTRACT

The regularities of the absorption of Cu^{2+} and Ni^{2+} ions from artificial solutions based on polyvinyl chloride containing amino and sulfur groups have been studied. Based on the results of the study, blue pseudo-first and pseudo-random kinetic models of sorption of metal ions by polyampholyte were studied. Obtained kinetic parameters of the pagan obedience to the pseudo-second order model In rare cases, it was found that

Cu²⁺ ions from polyvinyl chloride polyampholyte polyampholyte receive proabsorption from Ni²⁺ ions.

Keywords: PVC compound, polyampholyte, sorption, ion exchanger, nickel and copper ions, kinetics, pseudo-first and pseudo-second kinetic model.

КИРИШ

Бугунги кунда саноат корхоналаридан чиқаётган оқава сувлар таркибидаги оғир ва заҳарли бўлган металл ионларини ажратиб олишнинг ањанавий усулларини иқтисодий жиҳатдан қимматлиги ҳақида ҳавотирлар пайдо бўла бошлади. Шунингдек гидрометаллургия усулида металларни ажратиб олиш давомида ҳосил булган технологик эритмалар таркибида мис, никел, қўрғошин, симоб каби рангли ва оғир металл ионлари мавжуд бўлиб [1]. Кўпгина саноат тармоқларидан чиқадиган оқава сувлар таркибида турли хил оғир металларнинг деярли барчасини учратиш мумкин [2]. Айниқса Co²⁺, Cr³⁺, Cu²⁺, Ni²⁺, Pb²⁺, Zn²⁺ каби ионларнинг сувдаги концентрацияларининг ортиши атроф муҳитга заарли таъсирини кўрсатиб келмоқда [3, 4].

Кўплаб саноат корхоналарида оқава сувлар таркибидаги оғир металл ионлари миқдорини назорат қилиш, ҳозирги кунда экологиянинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади [5]. Ифлосланган оқава сувлар таркиби анализ қилингандан сўнг мос равища турли хил кимёвий моддалар ва ионлардан тозаланади. Юқори ишлаб чиқариш жараёни таъсирида ифлосланган оқава сувларини табиатга чиқариш, бундай ҳолатда турли хил экологик муаммоларни келтириб чиқаришга олиб келади, бунинг олдини олиш учун оқава сувларини захарли ва оғир метал ионларидан тозалаш талаб қилинади [6]. Бу каби ижтимоий ва экологик муаммони ҳал қилиш учун яъни сувда эриган металл ионларини ажратиб олишда бир қанча усуллари мавжуд. Металл ионларини эритмаларидан ажратиб олишда тескари осмос, электродиализ, биокимёвий усул, чўқтириш каби анаънавий усуллар кўп энергия талаб қиласди ва катта миқдордаги чиқиндиларни ҳосил қиласди. Сўнгги йилларда гидрометаллургияда эритма таркибидаги металл ионларини ажратиб олишда, сувларни тузсизлантиришда ва оқава сувларини захарли ионлардан тозалаш учун энг кенг қўлланиладиган, иқтисодий жиҳатдан арzon ва самарали бўлган усуллардан бири ионитлар ёрдамида ион алмашиниш усулида чўқтириш ҳисобланади.

Ион алмашинувчи материаллар бу турли сунъий ва технологик эритмалардан ионларини ажратиб оладиган ва ўзлари эримайдиган моддалардир. Технологик эритмалардан

тузни тозалаш вақтида сувнинг иккиласиши ифлосланиши билан боғлиқ кўплаб муаммоларни самарали ҳал қилишда энг кўп ишлатиладиган ионитлардан АБ - 17-8 анионитининг физик – кимёвий хусусиятлари аниқланган. Бу турдаги анионитлар стирол ва 8% дивинилбензол асосида олинган [7]. Шунингдек ПВХ ни аминлаш реакциялари Япония олимлари томонидан ҳам амалга оширилган [8]. Айни ишда ПВХ ни этилендиамин (ЭДА)нинг турли хил концентрацияларида аминлаш реакциялари келтирилган. Натижада таркибида аминогурухлари тутган ионалмашинувчи полимер материаллар олинган.

Эронлик олим Аҳмед бошчилигидаги бир қатор олимлар томонидан поливинилхлоридни суюқ амиак билан босим остида, 100-140К ҳароратда диоксан ёки диметилформамид ва дихлорэтан ҳамда метанол мухитида аминланиши натижасида мустаҳкамлиги юқори бўлган полимер олинган (азот миқдори 1% дан 9% гача) [9]. Полиамфолитлар синфига тегишли бўлган комплекс ҳосил қилиш хоссасига эга бўлган ион алмашинувчи материаллар рангли металларнинг технологик эритмаларини концетратациялаш учун кенг қўлланилади. Бу материаллар заҳарли моддаларни, ҳатто уларнинг концентрацияси жуда кичик бўлган ҳаво ва сувли мухитдан юқори унум билан ажратиб олиш хусусиятига эга [10]. Комплекс ҳосил қилувчи полимерлар қаторига бир қатор оғир ва рангли металларга нисбатан юқори сорбцион сифим ва селективликка эга бўлган амино-сульфоли тўрсимон сополимерлар киради, бу полимерлар комплексининг полидентатлиги билан ҳам, амино ва сульфатли гурухлар иштироки билан комплекс ҳосил қилишда хелат эффиқти билан ҳам боғланади [11]. Полиамфолитлар бир вақтнинг ўзида ҳам анион ҳам катион гурухлари тутган маълум бир ишорали зарядлар эритма pH қийматлари билан ишлай оладиган, катион ва анионларни алмашинувчи полимер моддалар. Қулай шароитда стерик жиҳатдан полианион ва поликатионларнинг иккала гурухларини аниқ белгилай оладиган полиамфолитнинг ички тузини ҳосил қиладиган формалари мавжуд. Полианионларнинг осмотик фаоллиги бироз паст бўлганлиги учун оз гидратланади ва бироз гидрофилланади. Баъзан ички туз ҳосил қилувчи формаси ионлар билан ўзаро аълоқа қилиб бироз нейтралланган полиэлектролит комплексларни ҳосил қилади.

Турли хил ионоген гурухларнинг битта полимер звеносида ёки матрицасида бўлишига қараб битта звеноли ва турли звеноли полиамфолитлар мавжуд. Полиамфолитлар ҳар қандай анион ва катион марказларини матрицанинг турли звеноларида жойлашган ионитларни ўз ичига олади [12].

Ион алмашинуви жараёнларини тавсифлаш учун кўплаб назариялар мавжуд [13, 14]. Кўп йиллар давомида турли хил ионалмашинувчи реакцияларнинг тезлик константаларини моделлаштиришда Лагергрен тенгламаси ва бошқалар асосан кинетик таҳлил жараённинг ўзгаришларига эътибор қаратдилар [15, 16, 17].

Ушбу мақолада сунъий эритмалардан рангли металл ионларини ажратиб олишда ПВХ асосида олинган таркибида амино ва сульфогурухлари тутган полиамфолитдан фойдаланилди. Бунда полиамфолитга Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларини сорбция жараёнларининг механизмларига турли омилларнинг тасири ўрганилди.

МЕТОДОЛОГИЯ

ПВХ асосида олинган полиамфолитга сунъий эритмалардан Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг сорбцияси ўрганилди. Бунинг учун $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ва $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ кристаллигидратларидан фойдаланиб Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг 0,25; 0,125; 0,1; 0,075; 0,05; 0,025; 0,0125; 0,01 моль·л⁻¹ концентрацияли эритмалар тайёрланди ва тайёрланган сунъий эритмалардан металл ионларининг сорбция давомийлиги 1, 2, 4, 6, 8, 10 соатларда ўрганилди. Бунинг учун HCl бўйича статик алмашиниш сифими 4,5 мг-экв г⁻¹, NaOH бўйича 3,5 мг-экв г⁻¹ бўлган қуруқ сорбент 0,3 г дан аналитик тарозида ўлчаб олиниб, хажми 250 мл бўлган конуссимон колбаларга солинди ва 100 мл дан туз эритмалари қўйилди. Сорбциядан олдинги ва кейинги эритмалардаги металл ионларининг концентрация ўзгариши *Спектрофотометр (Mikroplanshet rider Perkin Elmer)* (АҚШ) ёрдамида аниқланди (Cu^{2+} учун 760 нм, Ni^{2+} учун 720 нм тўлқин узунликда) [18, 19].

Сорбентга ютилган металл иони миқдори қўйидаги тенглама орқали хисоблаб чиқилган.

$$q_e = \frac{(C_0 - C_p)}{m} \times V$$

Бунда: q_e – ионитга ютилган металл иони миқдори моль/г, C_0 – металл ионларининг дастлабки концентрация моль/л, C_p – металл ионларининг мувозанат концентрацияси моль/л; V – эритма хажми л; m – қуруқ сорбент массаси(г) [20, 21, 22].

Адсорбция кинетикасини ўрганиш

Маълумки сорбция жараённинг механизмини (кимёвий реакция тезлиги, диффузияни бошқариш ва масса узатилишини) аниқлашда кинетик моделлардан

фойдаланилди. Сүнгги йилларда турли хил кинетик моделлар псевдо биринчи тартибли, псевдо иккинчи тартибли ва бошқа бир қанча усуллардан фойдаланилмоқда. Бунинг учун натрий гидроксид бўйича САС қиймати 3,5 мг-экв/г ва хлорид кислота бўйича САС қиймати 4,5 мг-экв/г гранулалар ўлчами 0,315-1,875 мм дан кам бўлмаган пластикат ПВХ асосида олинган таркибида амино ва сульфогурухлари тутган полиамфолит ишлатилди.

Ушбу ишда қуйидаги кинетик моделлардан фойдаланилди


Псевдо-биринчи тартибли кинетик модель

Псевдо-биринчи тартибли кинетик модел қуйидаги Лагергрен тенгламаси билан ифодаланади:

$$\log(q_e - q_t) = \log q_e - \frac{k_1}{2,303} t$$

Бу тенгламада: q_t ва q_e маълум вақтдаги ва мувозанатдаги сорбентнинг металларни сорбциялаган миқдори (мг/г). k_1 -биринчи тартибли сорбция жараёни тезлик константаси (мин^{-1}) бўлиб, $\log(q_e - q_t)$ ва t вақтга нисбатан тузилган чизиқли графигида кесишиш қиялигининг бурчак қиймати - $k_1/2,303$ га тенг.

Тажрибада ҳисобланган Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг ПВХ асосидаги полиамфолитга сорбцияланиш жараёни кинетикаси 1 - расмда, $\log(q_e - q_t)$ ва t вақтга нисбатан тузилган графикдан псевдо биринчи тартибли кинетик параметрларини топиш орқали баҳоланди.



1 - расм. ПВХ асосидаги полиамфолитга Ni^{2+} (а) ва Cu^{2+} (б) ионлари сорбциясининг псевдо-биринчи тартибли кинетик модели.

Шунингдек Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг ПВХ асосидаги полиамфолитга сорбцияланиш жараёни кинетикаси псевдо-иккинчи тартибли кинетик параметрларини топиш орқали баҳоланди.

Псевдо-иккинчи тартибли кинетик модель

Псевдо-иккинчи тартибли кинетик моделл қуидаги тенглама билан ифодаланади [23].


$$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_e^2} + \left(\frac{1}{q_e}\right) t$$

Дастреки сорбция даражаси ($t=0$) қуидагича топилади:

$$h = k_2 q_e^2$$

Келтирилган тенгламаларда k_2 тезлик константаси, q_e – маълум массали сорбентга ютилган металл ионларининг миқдори (мг/г), t -вақт (минут).

Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг ПВХ асосидаги полиамфолитга сорбцияланиш жараёни кинетикаси 2 - расмда t/q_e ва t вақтга нисбатан тузилган графикдан псевдо иккинчи тартибли кинетик параметрларини топиш орқали баҳоланди.



2 - Расм. ПВХ асосидаги полиамфолитга Ni^{2+} (а) ва Cu^{2+} (б) ионлари сорбциясининг псевдо-иккинчи тартибли кинетик модели.

ПВХ асосидаги полиамфолитга Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларининг сорбцияланиш жараёни кинетикаси юқорида келтирилган 1 ва 2 - расмлардан фойдаланиб топилган тезлик константалари (k_1 ва k_2) ва корреляция коефициентлари (R^2) 1 - жадвалда келтирилган.

1 - жадвал.

ПВХ асосидаги полиамфолитга Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионлари сорбциясининг кинетик кўрсаткичлари ва фаолланиш энергияси.

Сорбент	Металлар	Дастлабки конс. (моль/л)	Псевдо-биринчи тартибли			Псевдо-иккинчи тартибли				E_a кж/ моль	
			Мувозана		R^2	Мувозана		R^2			
			т адсорбция миқдори q_e (мг г ⁻¹)	k_1 (мин ⁻¹)		т адсорбция миқдори q_e (мг г ⁻¹)	k_2 (г мг ⁻¹ мин ⁻¹)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Полиамфолит	Ni^{2+}	0,010	32,45	0,00253	0,705	33,33	0,000786	0,986			
		0,0125	41,31	0,00241	0,777	41,67	0,000537	0,987			
		0,025	47,21	0,00233	0,868	76,92	0,000393	0,996			
		0,050	73,75	0,00233	0,791	100,0	0,000357	0,994			
		0,075	88,51	0,00233	0,811	125,0	0,000367		49,52		
		0,100	97,35	0,00233	0,981	142,9	0,000385	0,999			
		0,125	144,5	0,00193	0,932	178,6	0,002840	0,999			
		0,250	159,3	0,00163	0,929	200,0	0,000221	0,999			
Үртача k_1 ва k_2			0,00222			0,0000736					
Полиамфолит	Cu^{2+}	0,010	38,59	0,00461	0,843	41,67	0,000377	0,985			
		0,0125	48,00	0,00461	0,838	55,56	0,000158	0,96			
		0,025	54,41	0,0023	0,744	58,82	0,000115	0,884			
		0,050	84,48	0,0023	0,745	90,91	0,000093	0,903			
		0,075	105,6	0,00461	0,822	117,7	0,000029	0,946	54,15		
		0,100	121,6	0,00231	0,957	175,4	0,000022	0,888			
		0,125	163,2	0,00231	0,843	212,7	0,000011	0,849			
		0,250	192,0	0,00231	0,749	263,2	0,000007	0,934			
Үртача k_1 ва k_2			0,01354			0,000010					

Мазкур олиб борилган кинетик тадқиқотларда пластикат ПВХ асосида олинган янги полиамфолитга сунъий эритмалардан Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларини сорбцияси псевдо-биринчи псевдо-иккинчи тартибли кинетик моделларнинг тезлик константалари ҳисоблаб топилди. Тадқиқотларда кўринадики ионларнинг поиамфолитга ютилиши псевдо-иккинчи тартибли кинетик моделга бўй сўнганлигидан

далолат беради, ҳамда псевдо-иккинчи тартибли кинетик моделнинг корреляцион коэффиценти тегиши равища Ni^{2+} ($R^2=0,705-0,986$) ва Cu^{2+} ($R^2=0,843-0,985$) қийматлар тенлиги аниқланди. Бу эса Cu^{2+} ва Ni^{2+} ионларинг ПВХ асосида олинган полиамфолитга сорбцияланишида металл ионлари билан бир қаторда сорбент таркибидаги амино ва сульфогурухлар ҳам таъсир кўрсатганинидан далолат беради. Шунингдек эритмалардаги адсорбция константаси қийматининг ҳарорат таъсирида ўзгаришини Аррениус қўйидаги тенглама орқали ифодалади [24].

$$\ln k_2 = \ln A_0 - E_a / RT$$

Бу ерда: A_0 экспонентал фактор, E_a - фаолланиш энергияси ва k_2 (г/мг мин) турли ҳароратлардаги псевдо-иккинчи тартибли кинетик константа.

Сорбция жараёнида металл ионларининг фаолланиш энергияси никель иони учун 49,52 кж/моль, мис иони учун 54,15 кж/моль бу қийматлар асосида жараён сорбцияси қўйидаги кетма - кетлик $Ni^{2+} < Cu^{2+}$ асосида фаолланиш энергияси ортиб бориши аниқланди. Металл ионларининг сорбцияси металл катионлари ва ионит юзасидаги $-SO_3^-$ гурухлари орасидаги электростатик таъсир асосида ҳамда ионит таркибидаги $>NH$ гурухлари орасидаги кординацион боғланиш асосида боради. Бундан ташқари оралиқ металл ионлари ионит билан кординатцион боғ ҳосил қилиш кучи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шундай қилиб Cu^{2+} ионлари Ni^{2+} ионларига нисбатан ионитга кўпроқ ютилиши аниқланди. Бу эса олинган полиамфолит саноат миқёсида оқова сувлар таркибидан металл ионларини ажратиб олиш имконини беради.

REFERENCES

1. Kowanga K.D., Erastus G., Godfrey O.M., Eliakim M.M. Kinetic, sorption isotherms, pseudo-first-order model and pseudo-second-order model studies of Cu(II) and Pb(II) using defatted Moringa oleifera seed powder. *The Journal of Photopharmacology*. 2016; 5(2): 71-78.
2. Krim L., Nacer S. and Bilango G. Kinetics of chromiumsorption onbiomass fungi from aqueous solution. *Am. J. Environ. Sci.*, 2006. 2: 27-32.
3. Yisa J. Heavy metals contamination of road deposited sediments. *Am. J.AppliedSci.*, 2010. 7: 1231-1236.
4. Ong M.C. and Kamruzzaman B.Y. An assessment of metals (Pb and Cu) contamination in bottom sediment from South China Sea coastal waters, Malaysia. *Am. J. Applied Sci.*, 2009. 6: 1418-1423.
5. Золотов Ю.А., Цизин Г.И., Дмитриенко С.Г., Моросанова Е.И. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из

- растворов. Применение в неорганическом анализе. – М.: Наука, 2010. 564 с.
6. Raghav S., Kumar D., Adsorption equilibrium, kinetics, and thermodynamic studies of fluoride adsorbed by tetrametallic oxide adsorbent, *J. Chem. Eng. Data* 63 (2018) 1682–1697.
7. Slavinskaya G.V., Kurenkova O.V. Water supply, sewerage, building construction of water resources protection influence of filter materials on water quality Voronezh State Technical University Issue № 4 (36), 2017 ISSN 2542-0526.
9. Eun Ji Park., Byoung Chul Park., Young Joong Kim., Ali Canlier., Taek Sung Hwang. Elimination and Substitution Compete During Amination of poly (vinyl chloride) with Ethylenediamine: XPS Analysis and Approach of Active Site Index Article in Macromolecular Research. June 2018. DOI: 10.1007/s13233-018-6123-z.
10. Ahmed I.S., Ghonaim A.K., Abdel Hakim A.A., Moustafa M.M., Kamal El-Din A.H. Synthesis and characterization of some polymers for removing of some heavy metal ions of industrial wastewater // *J Appl Sci Res.* 2008; 4: pp. 1946-1958.
11. Лейкин Ю.А., Мясоедов Б.Ф., Лосев В.В., Кириллов Е.А. Модифицированные сорбенты для селективного извлечения аммиака и его производных. // Хим. Физика. 2007. Т. 26. № 10. С. 18–33.
12. Brown C.-J., Sheedy, M.: *A new ion exchange process for softening high TDS produced water*, SPE/Petroleum Society of CIM/CHOA, Technical Paper No 78941, Eco-Tec Inc., 2002.
13. Лейкин Ю.А. Исследование в области химии комплексообразующих фосфорсодержащих полимеров трехмерной структуры: Дис. д-ра хим. наук. М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 2009. 440 с.
14. Keno David Kowanga., Erastus Gatebe., Godfrey Omare Mauti, Eliakim Mbaka Mauti Kinetic, sorption isotherms, pseudo-first-order model and pseudo-second-order model studies of Cu(II) and Pb(II) using defatted *Moringa oleifera* seed powder The Journal of Phytopharmacology 2016; 5(2): 71-78.
15. Нецкина О.В. Адсорбция из растворов на твёрдой поверхности Новосибирск 2015;3-15.
16. Foo K.Y., Hameed B.H.: Insights into the modeling of adsorption isotherm systems, *Chemical Engineering Journal*, 2010, 156(1), 2-10.
17. Juraev M., Khushvaktov S., Botirov S., Bekchanov D., Mukhamediev M. Kinetics of Sorption of Ca (II) And Mg (II) Ions from Solutions To a New Sulphocathionite. *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 7, (2020), (iyun) pp. 3395-3401 /
<https://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/21894>.

18. Rengaraj S., Yeon J.W., Kim Y., Yongju, J: Adsorption characteristics of Cu(II) onto ion exchange resins 252H and 1500H: Kinetics, isotherms and error analysis, Journal of Hazardous Materials, 2007, 143(1–2), 469-477;
19. Rengaraj S., Yeon J.W., Kim Y., Yongju J. Adsorption characteristics of Cu(II) onto ion exchange resins 252H and 1500H: Kinetics, isotherms and error analysis, Journal of Hazardous Materials, 2007, 143(1–2), 469-477.
20. Хушвақтов С.Ю., Жураев М.М., Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г. Сорбция ионов меди (II) и никеля (II) на азот и серосодержащем полиамфолите. //UNIVERSUM: Химия и биология. (2019) № 11 (65).
21. Bogdan Bandrabur, Ramona-Elena Tataru-Fărmuș, Liliana Lazăr, Laura Bulgariu, Gheorghe Gutt. Use of strong acid resin Purolite C100E Forremoving permanent hardness of water – factors affecting cationic exchange capacity Scientific Study & Research. 2012, 13 (3), pp 295 – 304.
22. Bekchanov D.J., Mukhamediev M.G., Sagdiev N.J. «Study sorption of heavy metals nitrogen – and- phosphorus containing polyampholytes» Journal “ American Journal of Polymer Sceans” America 2016 year, № 6. (2). pp 46-49.
23. Хушвақтов С.Ю., Жўраев М.М., Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г. Поливинилхлорид асосидаги азот ва олтингугурт тутган поликомплексонга оралиқ металл ионларининг сорбцияси. O’zbekiston kimyo jurnali, 2020, №4, 36-45 б. (02.00.00., №6).
24. Mittal A., Teotia M., Soni R.K., Mittal J. Applications of egg shell and egg shell membrane as adsorbents: a review, J. Mol. Liq. 223 (2016) 376–387.